



Ensayo probeta Caucho Molina - Murcia

Identificación del espécimen Prob_Cau_O_1.1

Numero de prueba 637

Numero de reporte 633

Numero de Prueba 5/8/2023 4:21:24 PM

Datos de Prueba

Diametro (mm)	
Area (mm ²)	955.000
Fuerza Maxima (N)	14,402.550
Fuerza Maxima (MPa)	15.081

Testing Machine SFM-100KN 1115573


N/S Celda de Carga (TVI114700), Units (LBS) 22480

Velocidad de Cruzeta (mm / min) or Rate 2

Extensión o Posición Medido por XHD_100 (XHD100)

Por : _____ Fecha : _____

Fuerza (-N) vs Extensión (-mm)



NOMBRE DEL CLIENTE Molina_Murcia
Especificacion oficial

Material Caucho
Test Request # 1

Operador ofid murcia
Batch/Roll NA

Numero de plantilla 317 08-May-23
SENA Tecnoparque Nodo Bogota



Ensayo probeta Caucho Molina - Murcia

Identificación del espécimen Prob_Cau_O_2.2

Numero de prueba 636

Numero de reporte 632

Numero de Prueba 5/8/2023 12:56:33 PM

Datos de Prueba

Diametro (mm)	
Area (mm ²)	990.600
Fuerza Maxima (N)	5,339.688
Fuerza Maxima (MPa)	5.390

Testing Machine SFM-100KN 1115573


N/S Celda de Carga (TVI114700), Units (LBS) 22480

Velocidad de Cruzeta (mm / min) or Rate 2

Extensión o Posición Medido por XHD_100 (XHD100)

Por : _____ Fecha : _____

Fuerza (-N) vs Extensión (-mm)



NOMBRE DEL CLIENTE Molina_Murcia

Especificacion Oficial

Material Caucho

Test Request # 1

Operador Manuela Molina

Batch/Roll N/A

Numero de plantilla 317 08-May-23

SENA Tecnoparque Nodo Bogota



Ensayo probeta Caucho Molina - Murcia

Identificación del espécimen Prob_Cau_O_3.2

Numero de prueba 633

Numero de reporte 629

Numero de Prueba 5/8/2023 12:00:55 PM

Datos de Prueba

Diametro (mm)	
Area (mm ²)	1,079.960
Fuerza Maxima (N)	6,730.627
Fuerza Maxima (MPa)	6.232

Testing Machine SFM-100KN 1115573


N/S Celda de Carga (TVI114700), Units (LBS) 22480

Velocidad de Cruzeta (mm / min) or Rate 2

Extensión o Posición Medido por XHD_100 (XHD100)

Por : _____ Fecha : _____

Fuerza (-N) vs Extensión (-mm)



NOMBRE DEL CLIENTE Molina Murcia
Especificacion Oficial

Material Caucho
Test Request # 1

Operador Manuela Molina
Batch/Roll N/A

Numero de plantilla 317 08-May-23
SENA Tecnoparque Nodo Bogota



Ensayo probeta Caucho Molina - Murcia

Identificación del espécimen Prob_O_#4_NT

Numero de prueba 631

Numero de reporte 627

Numero de Prueba 5/3/2023 12:51:42 PM

Datos de Prueba

Diametro (mm)	
Area (mm ²)	1,009.320
Fuerza Maxima (N)	6,303.987
Fuerza Maxima (MPa)	6.246

Testing Machine SFM-100KN 1115573


N/S Celda de Carga (TVI114700), Units (LBS) 22480

Velocidad de Cruzeta (mm / min) or Rate 2

Extensión o Posición Medido por XHD_100 (XHD100)

Por : _____ Fecha : _____

Fuerza (-N) vs Extensión (-mm)



NOMBRE DEL CLIENTE Molina_Murcia
Especificacion OFICIAL

Material Caucho
Test Request # 1

Operador Manuela Molina
Batch/Roll N/A

Numero de plantilla 317 03-May-23
SENA Tecnoparque Nodo Bogota



Ensayo probeta Caucho Molina - Murcia

Identificación del espécimen Prob_Cau_O_2.1

Numero de prueba 638

Numero de reporte 634

Numero de Prueba 5/8/2023 5:10:24 PM

Datos de Prueba

Diametro (mm)	
Area (mm ²)	981.181
Fuerza Maxima (N)	16,695.930
Fuerza Maxima (MPa)	17.016

Testing Machine SFM-100KN 1115573

N/S Celda de Carga (TVI114700), Units (LBS) 22480

Velocidad de Cruzeta (mm / min) or Rate 2

Extensión o Posición Medido por XHD_100 (XHD100)

Por : _____ Fecha : _____

NOMBRE DEL CLIENTE Molina_Murcia
Especificacion oficial

Material caucho
Test Request # 1

Operador Ofid Murcia
Batch/Roll N A

Numero de plantilla 317 08-May-23

SENA Tecnoparque Nodo Bogota

Fuerza (-N) vs Extensión (-mm)

